

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № ГКД06/РЗН270721041/ от 27.07.21 г.



Грузоотправитель: ООО "Рязанский трубный завод"

Грузополучатель: ООО "ФУЛ ХАУЗ"

Отгружено в: Накладная № **ГКД06/РЗН270721041**

Наименование продукции: **Профили стальные гнутые замкнутые сварные ГОСТ 30245-2003, 8645-68**

Номер партии	Марка стали	Размеры (мм.)			Номер пакета	Кол-во штук	Теоретическая масса (тн.)	Фактическая масса (тн.)
		ширина	высота	стенка				
Труба проф 100*50 *3,0 (6м) Т ГОСТ 30245-03 (РТЗ)								
RZN0860264	Ст3сп5	100	50	3	RZK1667257	50	1.980	
RZN0860264	Ст3сп5	100	50	3	RZK1667258	50	1.980	
RZN0860264	Ст3сп5	100	50	3	RZK1667262	50	1.980	
RZN0860264	Ст3сп5	100	50	3	RZK1667261	50	1.980	
Итого:						200	7.920	

Труба проф 100*50 *2,0 (6м) Т ГОСТ 30245-03 (РТЗ)								
RZN0860112	Ст3пс	100	50	2	RZK1665484	50	1.359	
RZN0860112	Ст3пс	100	50	2	RZK1665485	50	1.359	
Итого:						100	2.718	

Номер партии	Химический состав, %							
	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Cu
RZN0860264	0.17	0.21	0.36	0.009	0.018	0.03	0.01	0.03
RZN0860264	0.17	0.21	0.36	0.009	0.018	0.03	0.01	0.03
RZN0860264	0.17	0.21	0.36	0.009	0.018	0.03	0.01	0.03
RZN0860264	0.17	0.21	0.36	0.009	0.018	0.03	0.01	0.03
RZN0860112	0.17	0.02	0.41	0.01	0.012	0.04	0.03	0.03
RZN0860112	0.16	0.02	0.43	0.11	0.01	0.04	0.03	0.05

Номер партии	Механические свойства основного металла						Результаты испытаний	
	временное сопротивление бв, Н/мм ² (кгс/мм ²)	предел текучести бт, Н/мм ² (кгс/мм ²)	относительное удлинение бс, %	Ударная вязкость КСЧ-20 С Дж/см ²	Ударная вязкость КСЧ+20 С Дж/см ²	Ударная вязкость после старения КСЧ+20 С Дж/см ²	сплющивание	прочие (при необход.)
RZN0860264	465		29					
RZN0860264	465		29					
RZN0860264	465		29					
RZN0860264	465		29					
RZN0860112	430		30					
RZN0860112	449		30					

Примечания: 1. 100% неразрушающий контроль.
 2. Указанный в настоящем сертификате качества товар соответствует по качеству действующим в России стандартам (ГОСТ 30245-2003, 8645-68) и техническим условиям.
 3. Транспортные хомуты, по мере поступления груза получателю, допускается использовать не более трех раз и только на пакетах в количестве не более 10 шт.
 4. При переписке по вопросам качества связывайтесь на номер сертификата с указанием номера партии и номера пакета.

